


فصل ۶



گریس ها



| | | |
|----|---------------------------|--|
| ۶۹ | گریس ها | |
| ۷۸ | آریا کاپ | |
| ۷۹ | آریا شاسی | |
| ۸۰ | آریا کلسیم گرافیت | |
| ۸۱ | آریا لیتیم | |
| ۸۲ | SL آریا لیتیم | |
| ۸۳ | EP آریا لیتیم | |
| ۸۴ | آریا فایبر | |
| ۸۵ | RBB آریا | |
| ۸۶ | آریا بنتون | |
| ۸۷ | آریا راب | |
| ۸۸ | آریا آلومینیوم کمپلکس | |
| ۸۹ | گریس آریا لیتیم کمپلکس | |
| ۹۰ | گریس آریا لیتیم کمپلکس EP | |
| ۹۱ | گریس آریا ولو 733 | |
| ۹۲ | گریس آریا تراکشن | |



گریس یک فرآورده نیمه سیال تا جامد میباشد که از توزیع تغليظ کننده جامد (Thickener) در روانکار مایع ساخته میشود. گریسها و روغنها دارای اهداف مشابهی برای به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح متجر میباشند. مشخصات ذکر شده در ذیل مزایای برتری کاربرد گریس نسبت به روغنها است، ولی دو نقطه ضعف عمدی یعنی عدم خنک کنندگی و همچنین نداشتن خاصیت پاک کنندگی باعث محدودیت در بکارگیری گریسها میگردد.

مزایا:

- ۱- تعداد دفعات کمتر روانکاری
- ۲- سهولت بکارگیری
- ۳- جلوگیری از نشتی با استفاده از خامیت آب بندی گریسها
- ۴- قابلیت ماندگاری در محل روانکاری شده
- ۵- ساده تر شدن طراحی سیستم های روانکاری

اصطلاحات:

اصطلاحاتی که در بررسی و توضیح گریسها بکار برده میشوند به شرح ذیل میباشند.

(Penetration & Consistency)

۱- نفوذ پذیری و قوام

نفوذ پذیری معیاری نسبی از سفت بودن گریس است. این آزمون اغلب پس از وارد کردن فشار و ضربه به گریس انجام میشود و نتیجه آن به عنوان نفوذ پس از کار خوانده میشود. زیرا قوام گریس در موقع کار به دلیل خرد شدن الیاف از بین میرود و گریس نرم میگردد. در نتیجه نفوذ پذیری آن زیاد میشود. این اصطلاح برای تقسیم بندی گریسها از حالت مایع به جامد طبق جدول شماره ۱ به کار میرود.

(Drop Point)

۲- نقطه قطره ای شدن

نمایانگر درجه حرارتی است که الیاف گریس به تدریج ذوب شده و گریس حالت نیمه جامد خود را از دست داده و با بالا رفتن درجه حرارت تبدیل به مایع میگردد.

(Texture)

۳- بافت

گریسها را بر اساس طول و ضخامت الیاف آنها به چند دسته کره ای (Short) گوتاه (Soft) نرم (Buttery) و بلند (Long) ریش ریش (Stringy) تقسیم بندی میکنند که هر یک کاربرد ویژه ای دارند.

(Color)

۴- رنگ

رنگ گریس ناشی از رنگ روغن پایه و مواد افزودنی بکار رفته در آن میباشد که در هر صورت به کیفیت محصول ارتباطی ندارد.

(Filler)

۵- پرکننده

پرکنندهها موادی هستند جزء روانکاریهای جامد با اندازه خیلی ریز که در برخی از گریسها برای ایجاد کاربردهای ویژه بکار میروند.



(Service Life)

۶- عمر سرویس

طول عمر موثر گریس و فوایل زمانی که بایستی نسبت به تعویض گریس در شرایط ویژه عملیاتی اقدام نمود.

۷- مقاومت مکانیکی در دمای محیط (Resistance To Softening Room Temperature)

این اصطلاح تا حدود زیادی نشان دهنده عمر گریس در درجه حرارت‌های معمولی بوده و میزان مقاومت در حفظ ژلاتین را نشان می‌دهد.

(Water Resistance)

۸- مقاومت در برابر آب

گریس‌ها در برابر آب رفتارهای متفاوتی دارند. برخی از آنها در حضور آب و یا در محیط‌های مرطوب در حین کار تشکیل امولسیون داده و کلیه خواص روانکاری خود را از دست می‌دهند. در صورتیکه برخی دیگر در برابر آب کاملاً مقاوم بوده و برای روانکاری در محیط‌های مرطوب مناسب می‌باشند.

۹- حداقل دمای عملیاتی مجاز در دستگاه (Max. Continuous Usable Temperature)

بیشترین درجه حرارتی که می‌توان گریس را به کاربرد که در واقع نشانگر حداقل کارآیی گریس در بالاترین دمای قابل تحمل می‌باشد.

۱۰- قابلیت حفظ ساختار در مقابل گرم و سرد شدن متوالی (Reversibility Respect To Temperature Fluctuations)

این اصطلاح نشان دهنده میزان برگشت پذیری گریس به حالت ژلاتینی اولیه خود، نسبت به تغییرات درجه حرارت و یا ذوب و انجماد مکرر است. برخی از گریس‌ها، با بالا رفتن دمای عملیاتی دستگاه و نزدیک شدن به نقطه ذوب متلاشی و از هم پاشیده می‌کرند. در این شرایط بایستی بی‌درنگ اقدام به تعویض گریس نمود. اصطلاحاً چنین گریس‌هایی را برگشت پذیر می‌نامند. گریس‌هایی که مجدداً حالت ژلاتینی خود را به دست می‌آورند، برگشت پذیر نامیده می‌شوند.

(Pumpability)

۱۱- قابلیت پمپ شدن در سیستم‌های مرکزی

اگر گریس در دمای پایین خیلی چسبنده و سفت گردد سیستم‌هایی که به صورت مرکزی گریس را به ماشین‌آلات پمپ می‌کنند با مشکل مواجه می‌شوند.

(Resistance To Extreme Pressure)

۱۲- مقاومت در برابر فشار بالا

امولاً با افزایش بار و فشار، گریس خود را از بین قطعات فلزی کنار کشیده و اجازه می‌دهد دو قطعه فلزی با هم تماس پیدا کنند. این مسئله توأم با جوش خوردگیهای موقت و جدا شدن های متواالی باعث فرسایش شدید می‌گردد. لذا از مواد خاص برای افزایش مقاومت گریس در برابر فشار استفاده می‌شود، تا با تشکیل لایه‌های مقاوم از سایش جلوگیری گردد.

(Grease Compatibility)

۱۳- سازگاری گریس‌ها


انواع گریس‌ها بدليل دارا بودن ماده تغليظ کننده متفاوت معمولاً با هم سازگاری ندارند بدین معنی که نمی‌توان از آنها همزمان با هم استفاده نمود مانند گریس‌های بتن و لیتیمی. جدول شماره ۸ در همین راستا تهیه شده است.



طبقه بندی گریس ها:

۱- تقسیم بندی گریس ها بر پایه تغليظ کننده:

تنوع روغن و ماده تغليظ کننده باعث شده است تا انواع مختلف گریس با کارآبی گوناگون ساخته و عرضه گردد. بطور کلی گریس ها را می توان بر اساس نوع روغن بکار رفته در آنها به دو دسته معدنی و سنتزی تقسیم بندی کرده و مجدداً هر دسته را بر اساس نوع تغليظ کننده به شرح ذيل تقسیم بندی نمود.



گریس های صابونی:

گریس با صابونهای ساده: تغليظ کننده اين گریس ها عموماً صابونهای اسیدهای چرب با پایه های کلسیم، سدیم، لیتیم و آلومینیوم می باشند که نوع صابون اثر قابل ملاحظه ای در مشخصات گریس دارد.

گریس با صابونهای مخلوط: تغليظ کننده اين گریس ها مخلوطی از صابونهای ساده مختلف می باشد. استفاده از اين مخلوط باعث ارتقاء کیفیت گریس می گردد.



گریس با متابونهای کمپلکس: تغليظ کننده گریس‌های کمپلکس عبارت است از یک صابون ساده و نمک یک اسید معدنی یا نمک اسید آلی که با وزن مولکولی کم تا متوسط می‌باشد. این کمپلکس باعث ایجاد برخی مشخصات بارز، مانند افزایش نقطه قطره‌ای شدن می‌گردد.

گریس‌های غیرصابونی: به آن دسته از گریس‌هایی اطلاق می‌گردد که تغليظ کننده آنها از ترکیبات معدنی فعال شده مانند خاک فعال (بنتون) و یا مواد آکی (پلی اوره) بوجود آمده باشد.

درجه بندی گریس‌ها:

درجه بندی گریس‌ها بر مبنای قوام از سوی (National Lubricating Grease Institute) NLGI انجتیوی ملی گریس‌های روانکار (آمریکا) انجام می‌شود که این درجه بندی با مخفف عبارت فوق (NLGI) بعلاوه ارقام خاصی (از سه صفر ۰۰۰ تا ۶) که نشانگر میزان قوام گریس است، بیان می‌گردد. درجه بندی (NLGI) بر مبنای آزمون نفوذ پذیری مطابق با استاندارد (ASTM D 217) به شرح زیر تعیین می‌شود:

جدول شماره ۱ - درجه بندی گریس به روش NLGI

| نحوه استفاده | نفوذ پس از کار ISO ۲۱۳۷ (۰.۱ mm) | ساختار (حالت فیزیکی) | کاربرد | درجه DIN ۵۱۸۱۸ |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| به کمک سیستم پمپ کننده مرکزی | ۴۴۵...۴۷۵ | تقریباً مایع خیلی نرم | روانکاری چرخ دندنه‌ها | ۰۰۰ |
| | ۴۰۰...۴۳۰ | | | ۰۰ |
| | ۳۵۵...۳۸۵ | | | ۰ |
| به کمک تلمبه گریس یا پمپ کننده مرکزی | ۳۱۰...۳۴۰ | ژلاتینی نرم | روانکاری یاتاقان‌ها | ۱ |
| | ۲۶۵...۲۹۵ | | | ۲ |
| به کمک تلمبه گریس | ۲۲۰...۲۵۰ | ژلاتینی | روانکاری یاتاقان‌ها | ۳ |
| به کمک تلمبه گریس | ۱۷۵...۲۰۵ | سفت نیمه جامد | آب بندی دستگاه‌ها | ۴ |
| مستقیماً به صورت جامد | ۱۳۰...۱۶۰ | خیلی سفت نیمه جامد تا جامد | روانکاری و آب بندی دستگاه‌ها | ۵ |
| | ۸۵...۱۱۵ | | | ۶ |

جدول شماره ۲ - طبقه بندی (NLGI) را برای گریس‌های خودروهای سبک و سنگین نشان می‌دهد. در این جدول گریس‌های مورد استفاده خودرو ها به ۵ گروه تقسیم شده‌اند. دو گروه اول که با حرف L شروع می‌شوند، مربوط به شاسی خودرو و سه گروه بعد که با حرف G آغاز می‌شوند، مربوط به یاتاقان‌های چرخ خودرو هستند.

جدول ۲ - طبقه بندی NLGI برای گریس‌های خودروهای سبک و سنگین

| گروه | نوع سرویس | کارایی |
|-------------------|---|--|
| LA شاسی | دوره گریسکاری کمتر از ۳۰۰ کیلومتر و کاربرد در شرایط متوسط و سخت | پایداری در برابر اکسایش و پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش |
| LB شاسی | دوره گریسکاری طولانی بالاتر از ۳۰۰ کیلومتر کارکرد در شرایط متوسط تا سخت با بارهای زیاد، ارتعاش و تماس با آب | پایداری در برابر اکسایش و تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش حتی تحت بارهای زیاد و در حضور آبودگی دمای کاربرد ۴۰ - تا ۱۰ درجه سانتی گراد |
| GA یاتاقان چرخ | دوره گریسکاری متناسب در شرایط متوسط و سخت | پایداری در برابر اکسایش، دمای کارکرد ۴۰ - تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
| GB یاتاقان چرخ | کاربرد در شرایط متوسط مثل اتوبوس‌های سواری، کامیون‌ها در شهر و بزرگراه‌ها | پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش دمای کارکرد ۴۰ - تا ۱۰ درجه سانتی گراد و در بعضی مواقع تا ۱۶ درجه سانتی گراد |
| GC یاتاقان چرخ | کاربرد متوسط تا سخت مثل (شرایط توقف و حرکت، یدک کشیدن و سر بالایی‌ها) | پایداری در برابر اکسایش و تبخیر، پایداری در برابر تنفس، محافظت در برابر خوردگی و سایش دمای کارکرد ۴۰ - تا ۱۰ درجه سانتی گراد و در بعضی مواقع تا ۲۰ درجه سانتی گراد |



جدول شماره ۳- اثر شرایط دما و حضور آب بر گریس

| رفتار در حضور آب درجه بندی (DIN 51807 PART1) | بالاترین دمای °C کاربردی | مشخصه بر مبنای DIN 51502 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ۰-۴۰ یا ۱-۴۰ | +۶۰ | C |
| ۲-۴۰ یا ۳-۴۰ | | D |
| ۰-۴۰ یا ۱-۴۰ | +۸۰ | E |
| ۲-۴۰ یا ۳-۴۰ | | F |
| ۰-۹۰ یا ۱-۹۰ | +۱۰۰ | G |
| ۲-۹۰ یا ۳-۹۰ | | H |
| ۰-۹۰ یا ۱-۹۰ | +۱۲۰ | K |
| ۲-۹۰ یا ۳-۹۰ | | M |
| | +۱۴۰ | N |
| | +۱۶۰ | P |
| | +۱۸۰ | R |
| | +۲۰۰ | S |
| | +۲۲۰ | T |
| | +۲۴۰ | U |

بر اساس نظر سازنده گریس

توضیحات درجه بندی رفتار گریس در حضور آب:

- = مشخص کننده هیچگونه تغییر ۱ = مشخص کننده تغییرات ناچیز ۲ = مشخص کننده تغییرات متوسط
- = مشخص کننده تغییرات زیاد، ارقام ۴۰ و ۹۰ نیز دمای محیط کار است.

جدول شماره ۴- بر مبنای پایین ترین دمای کاربرد

| دما کاربردی °C | نشانه ۴ |
|----------------|---------|
| -۱۰ | -۱۰ |
| -۲۰ | -۲۰ |
| -۳۰ | -۳۰ |
| -۴۰ | -۴۰ |
| -۵۰ | -۵۰ |
| -۶۰ | -۶۰ |

جدول فوق نشان دهنده کارآبی گریس در پایین ترین دما بر مبنای استاندارد DIN 51805 در فشار ۱۴۰۰ میلی بار است.


در جدول زیر به صورت عمومی شرایط کارکرد انواع گریس آورده شده است. دیده می‌شود که تغییط کننده استفاده شده در تولید گریس‌ها تاثیر مهمی در مشخصات گریس‌ها داشته و همه گریس‌ها به غیر از گریس صابون سدیم، در برابر آب پایدار هستند. همچنین به غیر از گریس کلسیم بقیه گریس‌ها در برابر دما پایداری قابل توجهی دارند.

جدول شماره ۵- مقایسه شرایط کارکرد انواع گریس ها

| مشخصات | پایه تغییط کننده | کمپلکس کلسیم | کلسیم | لیتیم | سدیم | بنتون |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|
| نقشه قطره شدن (درجه سانتی گراد) | ندارد | ۲۱۰-۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۷۵-۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| حداکثر دمای کاربرد در صرف مداوم | ۱۶۰ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۶۰ | ۱۱۰-۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۶۰ |
| قابلیت پمپ شدن در صرف مداوم | متوسط تا خوب | متوسط | متوسط تا خوب | ضعیف تا متوسط | متناوب | پایین تا متوسط |
| استارت در دمای پایین | پایین تا متوسط | پایین تا متوسط | پایین تا متوسط | متناوب | متناوب | پایین تا بالا |
| طول عمر صرف | متعادل تا بلند مدت | متعادل تا بلند مدت | متعادل تا بلند مدت | متعادل تا بلند مدت | متعادل | کوتاه مدت |
| پایداری در برابر نرم شدن ارتباط با تغییرات دما | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط تا خوب |
| پایداری پس از کار | ضعیف | متوسط ضعیف | خوب | خوب | خوب | خوب |
| برگشت پذیری در ارتباط با تغییرات دما | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | متوسط |
| پایداری در برابر آب | خوب (پایدار) | متوسط (پایدار) | متوسط | متوسط | ضعیف | خوب (پایدار) |
| بافت | نرم (کره ای) | نرم (کره ای) | نرم (کره ای) | نرم (کره ای) | فیبری | نرم (کره ای) |
| مقاومت در شرایط فشار زیاد (EP) | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف |



طبقه بندی گریس به روش DIN ۵۱۵۰۲
به مثال زیر توجه کنید: گریس آریا لیتیم .EP



جدول شماره ۶: بر مبنای نواحی کاربرد گریس

| نقاط کاربردی | مشخصه |
|---|-------|
| گریس برای روانکاری یاتاقان ها مطابق استاندارد DIN ۵۱۸۲۵ | K |
| گریس برای دندھ های بسته مطابق استاندارد DIN ۵۱۸۲۶ | G |
| گریس برای دندھ های باز | OG |
| گریس برای یاتاقان های اصطکاکی / آب بندی | M |

جدول شماره ۷: اطلاعات مربوط به مواد افزودنی

| اطلاعات اضافی در مورد مواد افزونی | مشخصه |
|--|-------|
| اضافه کردن مواد جامد روانکار (مثلاً مولیبدن دی سولفید MoS ₂ و گرافیت) | F |
| گریس دارای استر | E |
| گریس دارای هیدروکربن های فلوروردار | FK |
| گریس دارای پلی گلیکول | PG |
| گریس دارای روغن سیلیکون | Si |
| گریس دارای مواد با خاصیت EP | P |

جدول شماره ۸: سازگاری گریس و ناسازگاری آنها بر اساس تغییظ کننده

| پل اوره | لیتیم کمپلکس | لیتیم هیدروکسی | سدیم | خاک بنتون | کلسیم کمپلکس | کلسیم هیدروکسی | کلسیم هیدروکسی | باریم | آلومینیوم کمپلکس | |
|---------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|
| B | B | B | I | I | I | I | I | I | X | کمپلکس آلومینیوم |
| I | I | I | I | I | I | I | I | X | I | باریم |
| I | B | C | I | I | B | C | X | I | I | کلسیم |
| I | B | C | I | I | B | X | C | I | I | کلسیم ۱۲ هیدروکسی |
| B | B | B | I | I | X | B | B | I | I | کلسیم کمپلکس |
| I | I | I | I | X | I | I | I | I | I | خاک بنتون |
| I | I | I | X | I | I | I | I | I | I | سدیم |
| B | C | X | I | I | B | C | C | I | B | لیتیم ۱۲ هیدروکسی |
| B | X | C | I | I | B | B | B | I | B | کمپلکس لیتیم |
| X | B | B | I | I | B | I | I | I | B | پلی اوره |

سازگار = C ناسازگار = I سازگاری محدود = B

جدول شماره ۹ – طبقه بندی گریس به روش ISO 6743-9

| درجه | نباشد چهارم کارآبی در EP شرایط | نشانه روانکاری | حرف اصلی | حرف اصلی | درجه حرارت های عملیاتی | | رفتار در حضور آب | | | | نشانه دوام | حداکثر دما | شراحت در محیط | برابر زنگ زدگی | نشانه سوم *** |
|------|---|-------------------|----------|----------|------------------------|--------------|------------------|---------------|-----|------|---------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | نشانه گریسها | نشانه اول | نشانه دوم | نشانه دوام | رشی | محیط | | | | | |
| L | X | | | | A | 0 | B | 60 | L | L | A | A | 000 | گریس های بدون مواد افزودنی EP | |
| | | | | | B | -20 | C | 90 | L | H | B | C | 0 | بدون مواد | |
| | | | | | D | -40 | E | 120 | M | L | D | F | 1 | افزودنی | |
| | | | | | C | -30 | D | 140 | M | M | E | G | 2 | گریس های دارای مواد افزودنی EP | |
| | | | | | E | >40 | F | 160 | M | H | F | H | 3 | گریس های دارای مواد افزودنی EP | |
| | | | | | | | G | >180 | H | M | I | | 4 | | |
| | | | | | | | | | H | H | | | 5 | | |
| مثال | X | | | | B | | C | | | | F | B | 2 | | |

❖ نباشد سوم: مجموع خواص فاکتور شرایط محیط و

فاکتور محافظت در برابر زنگ زدگی در آورده که بسته به کیفیت محصول از A تا I دسته بندی می شود.

❖ محافظت در برابر زنگ زدگی:

هیچگونه محافظت L =

محافظت در برابر آب مقطر M =

محافظت در برابر آب نمک H =

(دریا)

❖ شرایط محیط:

محیط خشک = L

محیط مرطوب = M

محیط کاملًا خیس = H

(پاشیده شدن آب به سیستم)

* به عنوان مثال گریس ISO-L-XBCFB-۲ با مشخصات خاص که از حرف بعد از کلمه ISO به شرح زیر مشخص می شود:

C : حداکثر دمای کارآبی تا ۲۰

ISO-Lubricant : ISO-L

F : رفتار در حضور آب، ترکیب از سازگاری با محیط مرطوب (M) . محیط کاملًا خیس (H) است.

X : گریس

B : این گریس دارای ماده افزودنی EP است.

–۲۰ : حداقل دمای کارآبی تا -۲۰

عدد ۲ : این گریس دارای درجه NLGI برابر ۲ است.



گریس آریا کاپ از روغن پایه معدنی و صابون کلسیم تهیه شده است. به علت مقاومت عالی این گریس در برابر آب استفاده از آن برای محیطهای مرطوب توصیه می‌گردد. ضمناً این گریس برای روانکاری عمومی در سرعت و بارهای مکانیکی کم، مجاز نیست. خامیت چسبندگی آریا کاپ از گریس شاسی کمتر است.

کاربرد:

- ۱- روانکاری عمومی
- ۲- محیطهای مرطوب از قبیل پمپهای آب
- ۳- اتصالات، لوله‌ها، ریل‌ها، قفل‌ها و پیچ‌ها
- ۴- دمای عملیاتی حداقل تا 60°C

مزایا:

- ۱- مقاومت عالی در برابر آب
- ۲- سهولت بکارگیری و قابلیت پمپاز عالی

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| آریا کاپ ۳ | آریا کاپ ۲ | آریا کاپ ۱ | روش آزمون | مشخصات فنی |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 3 | 2 | 1 | - | گرید NLGI |
| صابون کلسیم | صابون کلسیم | صابون کلسیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 95 | 95 | 95 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن $^{\circ}\text{C}$ Min |
| 220-250 | 265-295 | 310-340 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه $^{\circ}\text{C}$ |
| عالی | عالی | عالی | - | مقاومت در برابر آب |
| کرم روشن | کرم روشن | کرم روشن | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502
K1C-20, K2C-20, K3C-20

گریس آریا شاسی از روغن پایه مرغوب، تلغیط کننده صابون کلسیم و مواد افزودنی خامن تهیه شده است. فرمولاسیون گریس آریا شاسی به گونه ای است که مقاومت بسیار بالایی در برابر شستشو با آب ایجاد نموده و در سیستم هایی که نیاز به روانکاری در حضور آب دارند، می توان از این گریس استفاده نمود. تفاوت گریس آریا شاسی با گریس آریا کاپ در این است که گریس آریا شاسی نسبت به آریا کاپ از چسبندگی بیشتری برخوردار است.

کاربرد:

- ۱- گریس کاری عمومی ماشین آلات خصوصاً شاسی اتومبیل
- ۲- محیط های مریبو از قبیل پمپ های آب
- ۳- اتصالات، لوله ها، ریل ها، قفل ها و پیچ ها
- ۴- انواع یا تاقان های تخت

مزایا:

- ۱- مقاومت عالی در برابر آب
- ۲- خواص ضد سائیدگی و ضد اصطکاک مناسب
- ۳- سهولت بکارگیری و قابلیت پمپاز عالی

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| مشخصات فنی | روش آزمون | آریا شاسی ۱ | آریا شاسی ۲ | آریا شاسی ۳ |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| گرید NLGI | - | 1 | 2 | 3 |
| پایه غلیظ کننده | ASTM D-3340 | صابون کلسیم | صابون کلسیم | صابون کلسیم |
| نقطه قطره ای شدن °C Min | ASTM D-2265 | 95 | 95 | 95 |
| نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm | ASTM D-217 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
| رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C | - | -20 تا +60 | +60 تا -20 | -20 تا +60 |
| مقاومت مکانیکی در دمای محیط | - | مناسب | مناسب | مناسب |
| مقاومت در برابر آب | - | عالی | عالی | عالی |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

گریس آریا کلسیم گرافیت

گریس آریا کلسیم گرافیت علاوه بر روغن پایه مرغوب و صابون کلسیم دارای ترکیب از روانکارهای جامد از قبیل گرافیت می‌باشد. استفاده از روانکار جامد (گرافیت) سبب کاهش اصطکاک می‌شود. ماشین آلاتی که با گریس کلسیم گرافیت روانکاری می‌شوند نسبت به گریس معمولی با انرژی کمتری به حرکت درمی‌آیند. علاوه گرافیت در صورت فقدان گریس کاری به موقع، مانع از گیرپاچ قطعات می‌گردد.

کاربرد:

- ۱- روانکاری اکسلها
- ۲- صنایع دریایی
- ۳- کارخانجات نورد فولاد، راه آهن در حداکثر دمای عملیاتی 60°C
- ۴- یاتاقانهای مسطح با سطح غیرهموار

مزایا:

- ۱- مقاومت عالی در برابر آب و چسبندگی خوب
- ۲- خاصیت کاهش شدید اصطکاک و سایش به دلیل استفاده از روانکار جامد گرافیت

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| آریا کلسیم گرافیت ۳ | آریا کلسیم گرافیت ۲ | آریا کلسیم گرافیت ۱ | روش آزمون | مشخصات فنی |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|
| 3 | 2 | 1 | - | NLGI گرید |
| 95 | 95 | 95 | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 220-250 | 265-295 | 310-340 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن $^{\circ}\text{C}$ Min |
| -20 تا +60 | -20 تا +60 | -20 تا +60 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| گرافیت | گرافیت | گرافیت | - | رنج دمای عملیاتی مجاز $^{\circ}\text{C}$ در دستگاه |
| خاکستری تیره | خاکستری تیره | خاکستری تیره | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502
KF1C-20, KF2C-20, KF3C-20



گریس آریا لیتیم یک گریس با تغليظ کننده صابون لیتیم می‌باشد که در ساخت آن از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه استفاده شده است. گریس آریا لیتیم یک گریس چند منظوره است و از جمله ویژگی‌های مهم آن، پایداری اکسیداسیون و محدوده کارکرد دمایی بالا می‌باشد. شایان ذکر است که بالاترین دمای قابل تومیه عملیاتی این گریس 135°C می‌باشد.

کاربرد:

- ۱- یاتاقان پمپ‌ها، چرخ و ژورنال
- ۲- الکتروموتورها
- ۳- روانکاری انواع یاتاقان‌ها و دندنه‌ها

مزایا:

- ۱- جلوگیری از سایش و اصطکاک قطعات
- ۲- پایداری عالی در مقابل اکسایش
- ۳- محدوده دمای کارکرد گسترده
- ۴- مقاومت خوب در برابر آب و حرارت

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| مشخصات فنی | روش آزمون | آریا لیتیم ۱ | آریا لیتیم ۲ | آریا لیتیم ۳ |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| گرید NLGI | - | 1 | 2 | 3 |
| پایه غلیظ کننده | ASTM D-3340 | صابون لیتیم | صابون لیتیم | صابون لیتیم |
| نقطه قطره‌ای شدن $^{\circ}\text{C}$ Min | ASTM D-2265 | 185 | 185 | 185 |
| نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm | ASTM D-217 | 310-340 | 260-295 | 220-250 |
| رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه $^{\circ}\text{C}$ | - | -20 تا 130 | -20 تا 130 | -20 تا 130 |
| رنگ | چشمی | کرم | کرم | کرم |

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502
K1K-20, K2K-20, K3K-20

شایان ذکر است گریس فوق به صورت سفارشی در گریدهای NLGI 0, 00, 000 نیز قابل تولید می‌باشد.



گریس آریا لیتیم SL

گریس آریا لیتیم SL یک گریس با تغليظ کننده صابون لیتیم می‌باشد که در ساخت آن از روغن پایه مرغوب، مواد افزودنی ویژه و روانکارهای جامد از قبیل گرافیت استفاده شده است. گریس آریا لیتیم SL یک گریس چند منظوره است و از جمله ویژگی‌های مهم آن، پایداری اکسیداسیون، محدوده کارکرد دمایی بالا و قابلیت تحمل فشار زیاد می‌باشد.

کاربرد:

- ۱- یاتاقان پمپ‌ها، چرخ و ژورنال
- ۲- ماشین آلات تحت فشار و دمای بالا
- ۳- روانکاری انواع یاتاقانها و دندنه‌ها

مزایا:

- ۱- جلوگیری از سایش و اصطکاک قطعات
- ۲- پایداری عالی در مقابل اکسایش
- ۳- محدوده دمای کارکرد گستردگی
- ۴- مقاومت خوب در برابر آب و حرارت
- ۵- قابلیت تحمل فشار بالا

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| آریا لیتیم SL 3 | آریا لیتیم SL 2 | آریا لیتیم SL 1 | روش آزمون | مشخصات فنی |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 3 | 2 | 1 | - | NLGI گرید |
| صابون لیتیم | صابون لیتیم | صابون لیتیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 185 | 185 | 185 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن °C Min |
| 220-250 | 260-295 | 310-340 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 تا 130 | -20 تا 130 | -20 تا 130 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C |
| تیره | تیره | تیره | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502

KF1K-20, KF2K-20, KF3K-20

شایان ذکر است گریس فوق به صورت سفارشی در گریدهای NLGI 0, 00, 000 نیز قابل تولید می‌باشد.



گریس آریا لیتیم EP متشکل از روغن پایه مرغوب با شاخمن گرانزوی بالا، تغليط کننده صابون لیتیم و مواد مخصوص جهت افزایش مقاومت در برابر فشار و بارهای مکانیکی وارد می‌باشد.

گریس‌های آریا لیتیم EP کارآیی در دمای بالا و پایداری مکانیکی عالی در محیط‌های مرتبط را به طور همزمان دارا می‌باشند لذا به این گروه از گریس‌ها مولتی پرپوزی یا گریس‌های چند منظوره نیز گفته می‌شود. این گریس‌ها دارای الیاف بسیار کوتاه و بافت نرمی هستند و ضمن اینکه خاصیت خوب بازدارندگی از خوردگی، پایداری در برابر شست و شو با آب، مقاومت در برابر اکسایش و پایداری مکانیکی قابل توجهی، دارند و از پایداری برشی و ارتعاشی مناسبی نیز برخوردارند.

کاربرد:

- ۱- انواع یاتاقان‌های تحت دماهای بالا و فشارهای زیاد
- ۲- الکتروموتورها، شفت‌ها و اتصالات تحت فشار بالا
- ۳- پمپ‌ها و شیرهای کشویی ابزار

مزایا:

- ۱- پایداری عالی در مقابل اکسایش
- ۲- قابلیت فشارپذیری عالی
- ۳- مقاومت عالی در برابر آب
- ۴- محافظت قطعات در مقابل زنگ زدگی و خوردگی
- ۵- مقاومت خوب در برابر آب و حرارت و فشار به طور همزمان

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| مشخصات فنی | روش آزمون | آریا لیتیم EP 0 | آریا لیتیم EP 1 | آریا لیتیم EP 2 | آریا لیتیم EP 3 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| گرید NLGI | - | 0 | 1 | 2 | 3 |
| پایه غلیظ کننده | ASTM D-3340 | صابون لیتیم | صابون لیتیم | صابون لیتیم | صابون لیتیم |
| نقطه قطره‌ای شدن °Min | ASTM D-2265 | 180 | 185 | 185 | 185 |
| نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm | ASTM D-217 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
| دماهای عملیاتی مجاز در دستگاه °C | - | +120 تا -30 | +130 تا -30 | +130 تا -30 | +130 تا -30 |
| رنگ | چشمی | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن |

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502

KP0K-30, KP1K-30, KP2K-30, KP3K-30



گریس آریا فایبر شامل روغن پایه مرغوب و سفت کننده صابون سدیم می‌باشد. استفاده از این گریس در محیط‌های دارای گرد و خاک و در شرایط عملیاتی دما و فشار نسبتاً بالا، تومیه می‌گردد. اما سفارش می‌شود محیط مصرف این گریس مروط نباشد. عملکرد گریس آریا فایبر به لحاظ خاصیت چسبندگی بالا، بسیار خوب بوده و در گریدهای ۲ و ۳ تولید و عرضه می‌باشد. بالاترین دمای عملیاتی مجاز برای این گریس 120°C تومیه می‌گردد.

کاربرد:

- ۱- یاتاقان های مسطح و ضد اصطکاک
- ۲- اتصالات انعطاف پذیر
- ۳- توپی چرخ برخی خودروها

مزایا:

- ۱- این گریس به دلیل ماهیت فیبری آن به سطوح روانکاری شده چسبیده و با ایجاد یک لایه محافظ، یاتاقان ها را در مقابل ورود مواد آلاینده محافظت می‌نماید.
- ۲- چسبندگی عالی و مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی به دلیل داشتن ماهیت فیبری

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| آریا فایبر 3 | آریا فایبر 2 | روش آزمون | مشخصات فنی |
|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 3 | 2 | - | NLGI گرید |
| صابون سدیم | صابون سدیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 160 | 160 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن $^{\circ}\text{Min}$ |
| 220-250 | 265-295 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -10 تا +120 | -10 تا +120 | - | دماهی عملیاتی مجاز $^{\circ}\text{C}$ در دستگاه |
| زرد تیره | زرد تیره | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502
K2M-10, K3M-10



گریس آریا RBB گریس با پایه صابون سدیم میباشد و برای مصرف در یاتاقانهای دور بالا، مناسب میباشد.
این گریس در برابر آب مقاومت کمی از خود نشان میدهد.

کاربرد:

- ۱ - یاتاقان های دوربالا
- ۲ - یاتاقان الکتروموتورها و زیراتورها

مزایا:

- ۱ - چسبندگی خوب
- ۲ - حفاظت در برابر خوردگی و زنگ زدگی

مشخصات فیزیکی- شیمیایی:

| RBB 3 آریا | RBB 2 آریا | روش آزمون | مشخصات فنی |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 3 | 2 | - | NLGI گرید |
| صابون سدیم | صابون سدیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 160 | 160 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن °C Min |
| 220-250 | 265-295 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 تا +120 | -20 تا +120 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C |
| قهوه‌ای | قهوه‌ای | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502
K2K-20, K3K-20



گریس آریا بنتون یا گریس نسوز با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد تغلیط کننده ویژه تهیه شده است. خاک بنتون که نوعی خاک معدنی فعال شده می‌باشد به دلیل ویژگی منحصر بفردی که دارد، سبب می‌گردد تا گریس در دمای بالا ذوب نگردد و دماهای بالای عملیاتی را تحمل نماید. البته به لحاظ ماهیت، طول عمر این گریس در دمای بالا تا حدودی کوتاه بوده و در زمانبندی تعیین شده، می‌بایستی جایگزین گردد.

کاربرد:

روانکاری یاتاقان‌های چرخشی و مسطح تحت شرایط عملیاتی (دور پایین، فشار متوسط و دمای بالا)

مزایا:

- ۱- مقاومت عالی در برابر دماهای بالا
- ۲- حضور تغلیط کننده غیرقابل ذوب
- ۳- پایداری مکانیکی عالی

مشخصات فیزیکی-شیمیایی:

| آریا بنتون 3 | آریا بنتون 2 | آریا بنتون 1 | روش آزمون | مشخصات فنی |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| 3 | 2 | 1 | - | NLGI |
| بنتون | بنتون | بنتون | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| ذوب نمی شود | ذوب نمی شود | ذوب نمی شود | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن ° Min |
| 220-250 | 260-295 | 310-340 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 + 160 | -20 + 160 | -20 + 160 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °c |
| قرمز | قرمز | قرمز | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین‌المللی:

DIN 51502

K1P-20, K2P-20, K3P-20



گریس آریا راب از روغن پایه مرغوب با ویسکوزیته بالا و مخلوط صابونهای لیتیم و کلسیم به همراه ادتبوهای EP تهییه شده است. گریس آریا راب در مقابل شستشو با آب بسیار مقاوم می‌باشد. در ضمن دارای خواص بازدارندگی خوردنگی و ضد سایش می‌باشد و شرایط فشار بالا را نیز بخوبی تحمل می‌نماید.

کاربرد:

روانکاری یاتاقان های صنعتی که تحت شرایط فشار بالا، دمای نسبتاً بالا و ضربه های سخت در محیط مرطوب کار می کنند.

مزایا:

- ۱- پایداری عالی در برابر اکسایش
- ۲- مقاومت عالی در محیط های مرطوب
- ۳- خامیت ضد سائیدگی و ضد اصطکاک
- ۴- خامیت ضد خوردنگی
- ۵- پایداری مکانیکی عالی

مشخصات فیزیکی- شیمیایی:

| آریا راب 3 | آریا راب 2 | آریا راب 1 | روش آزمون | مشخصات فنی |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 3 | 2 | 1 | - | NLGI |
| صابون لیتیم / کلسیم | صابون لیتیم / کلسیم | صابون لیتیم / کلسیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 175 | 170 | 165 | ASTM D-2265 | نقطه قطرهای شدن °C Min |
| 220-250 | 265-295 | 310-340 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 تا +120 | -20 تا +120 | -20 تا +120 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C |
| قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن | قهوه‌ای روشن | چشمی | رنگ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502
KP1K-20, KP2K-20, KP3K-20



گریس آریا آلومینیم کمپلکس

آریا آلومینیم کمپلکس از روغن پایه بسیار مرغوب پارافینیک و تغليظ کننده صابون فلزی آلومینیم کمپلکس ساخته شده است. این محصول به دليل دارا بودن مواد افزودنی ضد خوردگی و روانکارهای جامد از خواص ضد خوردگی، ضد سایش و خاصیت فشار پذیری EP بالای برخوردار می باشد. این فرآورده در کاربردهای صنعتی با دمای کارکرد بالا که مقاومت بسیار خوب در مقابل آب، چسبندگی بالا و قابلیت عالی پمپاژ شدن مورد نیاز است از قبیل کوره و آسیابهای صنایع سیمان، معدنی، فلزات و استفاده می شود.

کاربرد:

- ۱- انواع یاتاقان ها و دندنهای باز خصوصاً صنایع سیمان، معدنی و فلزات
- ۲- انواع سیستم های پمپاژ مرکزی
- ۳- کلیه مواردی که چسبندگی خوب و مقاومت در برابر آب مورد نیاز می باشد.

مزایا:

- ۱- نقطه قطره ای شدن بالا
- ۲- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- ۳- خاصیت ضد خوردگی
- ۴- خاصیت ضد ساییدگی عالی به دليل وجود روانکارهای جامد
- ۵- خاصیت چسبندگی بالا به همراه قابلیت عالی اسپری شدن

مشخصات فیزیکی- شیمیابی:

| آریا آلومینیم کمپلکس | روش آزمون | مشخصات فنی |
|-----------------------|----------------|---|
| 0-00 | - | گرید NLGI |
| 600 | ASTM D-2896 | ویسکوزیته روغن پایه در (min) c.st 40 °c |
| صابون آلومینیم کمپلکس | ASTM D-3340 | پایه تغليظ کننده |
| 220 | ASTM D-2265 | نقطه قطره ای °c Min |
| -20 تا 150 | - | رنج دمای عملیاتی °c |
| 45 | ASTM D-2509 | Lb Min |
| 7000 | ASTM D-51350-4 | (min) N گلوله Four ball test Min |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502 KF0N-20, KF00N-20, OG0N-20, OG00N-20

ISO 6743-9 L-XEBEA 1

گریس آریا لیتیم کمپلکس یک گریس با تغليظ کننده صابون لیتیم کمپلکس می باشد که در ساخت آن از روغن پایه مرغوب با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی ضد خوردنی، اکسیداسیون و زنگ زدگی استفاده شده است. این فرآورده به صورت خاص در دمای کاری بالا و شرایط کاری سخت که استفاده از گریس لیتیم محدود می باشد توصیه می گردد.

کاربرد:

- ۱- انواع یاتاقان های دور، کشویی و چرخشی
- ۲- صنایعی که گریس مقاوم در برابر افزایش دما و رطوبت نیاز دارند از قبیل صنایع فولاد، آلومینیم، معادن و
- ۳- یاتاقان های چرخ در انواع خودروهای سبک و سنگین

مزایا:

- ۱- پایداری در دمای بالا
- ۲- مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو با آب
- ۳- مقاومت مکانیکی بسیار خوب
- ۴- خاصیت ضدزنگ زدگی و ضد اکسیداسیون عالی
- ۵- خامیت چسبندگی عالی

مشخصات فیزیکی- شیمیایی:

| مشخصات فنی | روش آزمون | آریا لیتیم کمپلکس ۲ | آریا لیتیم کمپلکس ۳ |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| گرید NLGI | - | 2 | 3 |
| پایه غلیظ کننده | ASTM D-3340 | صابون لیتیم کمپلکس | صابون لیتیم کمپلکس |
| نقطه قطرهای شدن °Min | ASTM D-2265 | 255 | 255 |
| نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm | ASTM D-217 | 220-250 | 265-295 |
| رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C | - | +160 تا -20 | +160 تا -20 |
| بافت | چشمی | نیمه فیبری و چسبنده | نیمه فیبری و چسبنده |
| قابلیت پمپاژ | خوب | ضعیف | |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:



گریس آریا لیتیم کمپلکس EP متشکل از روغن پایه مرغوب و صابون لیتیم کمپلکس و مواد افزودنی مناسب جهت افزایش مقاومت در برابر فشار و بارهای مکانیکی واردہ می باشد.
این فرآورده پایداری بسیار خوب در برابر شستشو با آب و نیز مقاومت عالی در شرایط دمایی بالا را دارا می باشد.

کاربرد:

- ۱- انواع یاتاقان های دوار، کشویی و چرخشی
- ۲- انواع یاتاقان های ماشین آلات که تحت فشار و دمای بالا کار می کنند مانند صنایع فلزی، معادن، کاغذ، ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی و

مزایا:

- ۱- پایداری در دمای بالا
- ۲- تحمل عالی بار
- ۳- مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو با آب
- ۴- مقاومت مکانیکی بالا
- ۵- جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی
- ۶- خاصیت چسبندگی عالی

مشخصات فیزیکی- شیمیایی:

| آریا لیتیم کمپلکس EP 3 | آریا لیتیم کمپلکس EP 2 | روش آزمون | مشخصات فنی |
|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 3 | 2 | - | NLGI |
| صابون لیتیم کمپلکس | صابون لیتیم کمپلکس | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 255 | 255 | ASTM D-2265 | نقطه قطره‌ای شدن ° Min |
| 220-250 | 265-295 | ASTM D-217 | نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm |
| -20 تا +160 | -20 تا +160 | - | رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C |
| نیمه فیبری و چسبنده | نیمه فیبری و چسبنده | چشمی | بافت |
| ضعیف | نسبتاً خوب | چشمی | قابلیت پمپاژ |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:

DIN 51502 KP2P-20, KP3P-20,

ISO 6743-9 L-XBEHB-2, L-XBEHB-3



گریس آریا ولو از بهترین روغن های پایه گیاهی و مواد ویژه جهت آب بندی شیرآلات صنعتی و تغليظ کننده های غیر صابونی تهیه می گردد. این فرآورده ضمن سازگاری با محیط زیست نسبت به حلال ها و مواد نفتی پسیار مقاوم بوده و خصوصاً جهت آب بندی شیرآلات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد:

- ۱ - روانکاری، آب بندی و ممانعت از نشت شیرآلات حاوی مواد نفتی از قبیل بنزین، گازوییل و روغن
- ۲ - روانکاری و آب بندی شیرآلات حاوی مواد تقطیری و حلال ها، سیالات اسیدی و خورنده
- ۳ - شیرآلات خطوط لوله گاز ترش و شیرین
- ۴ - آب بندی انواع شیرآلات

مزایا:

- ۱ - مقاومت عالی در برابر مواد و حلال های خورنده
- ۲ - روانکاری مناسب شیرآلات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- ۳ - ماندگاری و عمر بسیار خوب گریس
- ۴ - عدم آلوگی محیط زیست به دلیل وجود روغن های گیاهی
- ۵ - حاوی روانکارهای جامد از قبیل تلفون جهت جلوگیری از سایش قطعات و آب بندی مناسب

مشخصات فیزیکی- شیمیابی:

| مشخصات فنی | روش آزمون | آریا ولو ۷۳۳ |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| گرید | - | 5 | 4 | 3 | 2 | NLGI |
| پایه غلیظ کننده | ASTM D-3340 | غیر صابون |
| نقطه قطره ای شدن °C Min | ASTM D-2265 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نفوذ پذیری پس از کار 0.1 mm | ASTM D-217 | 130-160 | 175-205 | 220-250 | 265-295 | |
| رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه °C | - | - | - | - | - | - |
| بافت | چشمی | چسبنده | چسبنده | چسبنده | چسبنده | چسبنده |

سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:



آریا تراکشن یک گریس متشکل از مواد مرغوب، ادیو های فید فشار EP و تغلیظ کننده صابون لیتیم می باشد. این محصول جهت روانکاری در جعبه دنده های لوکوموتیو فرموله شده و در شرایط تنش و فشار بالا، عملکرد عالی داشته و ضمن ممانعت از اکسیداسیون در دمای نسبتاً بالا، پایداری ویسکوزیته مناسبی ایجاد می نماید.

کاربرد:

روانکاری دنده های لوکوموتیو که تحت شرایط فشار و تنش بالا و اصطکاک زیاد کار می کنند.

مزایا :

- ۱- محافظت از قطعات در مقابل سایش
- ۲- روانکاری عالی در شرایط اعمال فشار و تنش های بالا
- ۳- خاصیت چسبندگی بالا
- ۴- پایداری مکانیکی عالی

| آریا تراکشن | روش آزمون | مشخصات فنی |
|---------------|-------------|---|
| صابون لیتیم | ASTM D-3340 | پایه غلیظ کننده |
| 200000-400000 | ----- | ویسکوزیته بروکفیلد :cp T=77 °F , Spindle NO.7 |
| 5000-10000 | ----- | ویسکوزیته بروکفیلد :cp T=200 °F , Spindle NO.3 |
| 40 | ASTM D-2509 | Lb تیmekن Min |
| مشکی | چشمی | رنگ |